



PEINTURE DIRECT FER

Peinture monocouche antirouille

Description	<p>Peinture brillante lisse, destinée à la protection et décoration des fers neufs ou anciens et même rouillés, sans primaire ni sous-couche et en limitant la préparation.</p> <p>S'applique en intérieur ou extérieur sur fers forgés, grilles, mobiliers de jardin, objets décoratifs, luminaires, anciens objets.</p> <p>Excellente protection antirouille même en climats difficiles (montagne, mer), résiste aux chocs et aux intempéries.</p> <p>Très bonne résistance aux chocs et aux agressions extérieures.</p> <p>Parfaite tenue de la teinte à travers le temps (Garantie jusqu'à 8 ans).</p>
Préparation des supports	<p>La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.</p> <p>Les supports très abîmés (rouille généralisée et dense) peuvent toujours être sablés.</p> <p>Le support sera parfaitement sec.</p> <p>Les métaux neufs seront parfaitement dégraissés à l'aide d'un solvant puissant (type acétone).</p>
Application	<p>Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant application.</p> <p>Monocouche, la peinture s'applique au pinceau, rouleau en une couche épaisse sur support préparé.</p> <p>Sur supports bruts, préférez appliquer 2 couches pour une protection optimale</p> <p>Au pistolet, diluer la première couche à 15% de diluant universel CR10 ou white spirit pour fluidifier la peinture.</p> <p>Les deux autres couches de finitions seront appliquées sans dilution.</p> <p>Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Pour une tenue optimale jusqu'à 8 ans, nous préconisons l'application de deux couches après préparation adaptée à l'état du support (nous contacter).</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Sec et dur au bout de 24 heures</p> <p>Tenir hors de portée des enfants et de toutes sources d'ignition.</p> <p>Utiliser dans des zones bien ventilées.</p> <p>Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
Date d'édition	<p>Octobre 2018</p>

Caractéristiques techniques

Nature	À base de résine alkydes à l'huile et de d'inhibiteur de corrosion.
Densité	1,00 à 1,20 ± 0,02 à 25° C selon teintes.
Viscosité	4 à 12 poises à 25° C selon teintes.
Aspect	Brillant.
Odeur	Solvant.
Temps de séchage	Sec au toucher : 8 à 12h Recouvrable : 12h
Condition d'application	10-25° C, humidité maxi : 65%.
Rendement	8 à 10 M ² au litre (par couche).
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 ou White spirit.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse ou pistolet.

Teintes

 Blanc RAL 9010	 Blanc crème	 Brun	 Gris Clair RAL 7035
 Gris foncé RAL 7000	 Carbone	 Noir brillant RAL 9005	 Noir mat RAL 9005
 Bleu provençale	 Bleu marine	 Vert olivier	 Vert feuillage
 Vert mousse	 Vert sapin	 Jaune safran	 Rouge vif RAL 3020
 Bordeaux RAL 3011			

Conditionnement

100 ml – 250 ml - 0L5 – 1L5

Destination	Matériel d'application	Nettoyage	Séchage	Garantie
Extérieur / Intérieur	Pinceau, rouleau, brosse ou pistolet	Diluant universel CR10 ou White spirit	8 à 12h	8 ans*

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70