

PLÂTRE

PLÂTRE FIN DE PARIS

- **GRANDE FINESSE**
- **ADHÉRENCE FONDS RUGUEUX ET ABSORBANTS**
- **COMBLER, DRESSER, SCELLER**
- **PRISE RAPIDE**



USAGE

Plâtre fin de paris en poudre, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

Neufs, rénovés ou bruts:

- Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre
- Béton, ciment, parpaing, béton cellulaire, mortier, brique, pierre.

RECOUVREMENT

Tous types d'enduits.

CARACTERISTIQUES

- Taux de gâchage : 75% d'eau (soit 0,75 l d'eau pour 1 kg de poudre).
- Epaisseur d'application : sans limite.
- Consommation : 0,85 kg de poudre comble 1 l.
- Temps d'utilisation : 10 à 15 minutes.
- Redoublement : dès que le plâtre est dur.
- Recouvrement : 24 à 72 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

- Étui de 1 kg.
- Sacs de 4 et 15 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température $< 5^{\circ}\text{C}$ et $> 35^{\circ}\text{C}$ et un taux d'hygrométrie $> 70\%$.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.
- Ne pas recouvrir de produit à base de ciment ou de béton.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 13279-1 : Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment.
- DTU 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur quickfds.com ou touporet.com.
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C , 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES LES VIDEOS D'APPLICATION

touporet.com



TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS