



ENDUIT BANDES À JOINTS



PRÊT À L'EMPLOI

- EXCELLENT POUVOIR COLLANT
- HAUTEMENT GARNISSANT
- PONÇAGE FACILE

USAGE

Pour jointoyer les plaques de plâtre cartonnées.

SUPPORT

S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

MELANGE - DOSAGE

Prêt à l'emploi

DESTINATION

Intérieur

TEMPS D'UTILISATION

Illimité

EPAISSEUR

5 mm

PREPARATION DU SUPPORT

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

MODE D'EMPLOI

- 1 - A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.
- 2 - Après séchage, appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm.
- 3 - Appliquer une couche d'enduit sur la bande de façon à la lisser.
- 4 - Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre

DEUXIEME COUCHE

12-24 h

PRÊT A PEINDRE

24-48h

FINITION

Papier peint • Peinture

NATURE

pâte

COULEUR

BLANC

STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret. Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition.

SANTE ET SECURITE

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application. FDS disponible sur www.quickfds.com



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONDITIONS D'UTILISATION

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C

CONDITIONNEMENT

5 - 15 - 25 kg

NETTOYAGE DES OUTILS

Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

REMARQUE

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet 91813 Corbeil-Essonnes Cedex FRANCE
Tél : (+33) 01 69 47 20 20 - Fax : (+33) 01 60 75 87 11
Mail : toupret@toupret.fr
<https://www.toupret.com>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 mars 2018