




ENDUIT TOUS TRAVAUX

Rebouche, répare et ragrée tous les murs en extérieur.

-  Répare les angles cassés sans coffrage.
-  Riche en résine et fibré.
-  Adhérence et résistance renforcée.



CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 6 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5 °C et supérieure à 35 °C et un taux d'hygrométrie supérieure à 80%.
- Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.
- Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy en phase solvant.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
- Dangereux, Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment, lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation. UFI : YWYV-YKAQ-FRH8-K534.

SUPPORTS

- En extérieur, s'applique sur anciens fonds peints, béton, mortier hydraulique, pâte de verre, céramique, brique, parpaing, pierre.

RECOUVREMENT

- Tous types de peintures extérieures, organiques, en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité.

CARACTÉRISTIQUES

- Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 2,5 doses de poudre.
- Épaisseur d'application : illimité.
- Consommation :
 - Rebouchage : 1 kg de poudre comble un volume de 1 L.
 - Dégrossissage : 1,1kg/m²/mm.
- Temps d'utilisation : 30 à 45 min.
- Redoublement : 2 heures.
- Recouvrement : 24 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT(S)

- Etui de 1 kg.
- Sac de 5 kg.