

MASTIC COLLE PU

Références 109791, 109792, 109793, 110119.

**Caractéristiques techniques**

Base	Polyuréthane
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.)	env. 15 min
Durcissement* (23°C/50% HR)	env. 3 mm/24h
Dureté**	env. 37 ± 5 Shore A
Densité**	1,28g/ml
Reprise élastique (ISO 7389)**	>80 %
Déformation maximale	+/-20 %
Tension maximale (ISO 37)**	1,70 N/mm ²
Module d'élasticité 100% (ISO 37)**	0.80 N/mm ²
Allongement à la rupture (ISO 37)**	700 %
Résistance aux températures**	-30°C à +90°C
Température d'application	5°C à 35°C

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports.

** L'information concerne le produit complètement durci.

Description du produit

Mastic-colle, à base de polyuréthane, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

Caractéristiques

Très malléable

Haut module

Bonne résistance aux rayons UV

Très bonne adhérence à de nombreux matériaux

Recouvrable avec la plupart des systèmes de peinture

Applications

- ❖ Toutes les applications d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction et l'industrie métallurgique.
- ❖ Pour un collage souple et une étanchéité des parties vibrantes dans le secteur de la carrosserie et de la construction de conteneurs.
- ❖ Joints de raccordement entre les châssis de fenêtre et de porte.
- ❖ Collage des tuiles.

GROUPE SOCODA

31-33 rue de MOGADOR – 75311 PARIS CEDEX 09

Tel : 01 44 83 67 80 – mdd@socoda.com

Conditionnement

Couleur : blanc (réf 109793), noir (réf 110119), gris (réf 109792), brun (réf 109791)

Emballage : cartouche 310 ml

Durée de stockage

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports

Types : toutes les surfaces de construction usuelles, métaux...

Condition : indéformable, propre, sec, dépolssiéré et dégraissé.

Prétraitement : Appliquer un primaire sur supports poreux. Il n'y a pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon®) et surfaces bitumineuses. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

Dimensions des joints

Largeur minimale pour collage : 2 mm

Largeur minimale pour jointoyage: 5 mm

Largeur maximale pour collage : 10 mm

Largeur maximale pour jointoyage : 30 mm

Profondeur minimale pour jointoyage: 5 mm

Recommandation pour rejointoyage: largeur du joint = 2x profondeur du joint.

Mode d'emploi

Méthode d'application : Avec un pistolet manuel ou pneumatique.

Produit de nettoyage : Avec du White Spirit immédiatement après usage (avant le durcissement). Finition : Avec une solution savonneuse avant la pelliculation. Réparation : Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Remarques

En cas de recouvrement avec des peintures à séchage par oxydation, des problèmes peuvent survenir dans le séchage de la peinture (il est donc recommandé de faire un test sur une petite surface). Ce produit a une certaine stabilité aux UV, mais peut changer de couleur à cause d'influences externes ou une exposition à UV de longue durée. Il est conseillé d'effectuer au préalable un test de compatibilité. Tout contact avec des bitumes, du goudron et d'autres matériaux dégageant du plastifiant comme l'EPDM, le néoprène, le butyle, etc., est à éviter car ceux-ci peuvent provoquer des décolorations ou une perte d'adhérence. Ne pas appliquer ni durcir en présence de mastics de silicone non durcis, d'alcool et d'autres solvants.

Lors de l'utilisation de différents mastics d'étanchéité réactifs, le premier mastic doit être complètement durci avant l'application du suivant.

Normes

Label SNJF

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

NOTE :

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Groupe Socoda se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

GROUPE SOCODA

31-33 rue de MOGADOR – 75311 PARIS CEDEX 09

Tel : 01 44 83 67 80 – ddd@socoda.com