

MASTIC ACRYLIQUE

Références 109795, 109796



Caractéristiques techniques

Base	Dispersion acrylique
Consistance	Pâte
Système de durcissement	Séchage physique
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.)	env. 20 min
Densité**	Env 1,50 g/ml
Déformation maximale	15 %
Résistance aux températures**	-20°C à +80°C
Température d'application	5°C à 30°C
Retrait	Env. 15% (DIN 52451)
Facteur de résistance à la vapeur d'eau (μ)	10186
Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd)	31,00 m

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports.

** L'information concerne le produit complètement durci.

Description du produit

Mastic monocomposant plasto-élastique de grande qualité, à base de dispersions acryliques.

Caractéristiques

- ❖ Très malléable
- ❖ Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement
- ❖ Recouvrable après durcissement
- ❖ Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium

Applications

- ❖ Joints avec un mouvement jusqu'à max. 15 %.
- ❖ Joints de raccordement dans le secteur de la construction.
- ❖ Joints de raccord aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc.

Conditionnement

Couleur : blanc (réf 109795), gris (réf 109796).

Emballage : cartouche 310 ml

Durée de stockage

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports

Types : tous les supports

Condition : propre, dépoussiéré et dégraissé.

Prétraitement : Prétraiter les supports très poreux avec le mastic acrylique dilué (1 volume de mastic acrylique + 2 volumes d'eau).

Ne convient pas pour la pierre naturelle, les bitumes, le verre et le métal. Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Dimensions des joints

Largeur minimale pour jointoyage : 5 mm

Largeur maximale pour jointoyage : 20 mm

Profondeur minimale pour jointoyage: 5 mm

Recommandation : profondeur du joint = largeur du joint.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage.

Méthode d'application : Avec pistolet manuel ou pneumatique. Finir à la spatule ou au couteau de peintre.

Produit de nettoyage : Il est possible d'enlever le mastic acrylique des carrelages et des outils avec de l'eau tant que le produit n'a pas durci.

Finition : Finir à la spatule ou au couteau de peintre.

Réparation : Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Pour des informations additionnelles voir l'étiquette.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Remarques

Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.

Recouvrable avec la plupart des peintures.

La peinture doit être suffisamment élastique pour pouvoir être appliquée sur un mastic plasto-élastique.

Vu la grande diversité des types de peintures disponibles, il est conseillé d'effectuer au préalable un test de compatibilité.

Normes

Label SNJF

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

NOTE :

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Groupe Socoda se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.