

SILICONE SANITAIRE ACETIQUE

Références 109774, 109775



Caractéristiques techniques

Base	Polysiloxane
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.)	env. 20 min
Durcissement* (23°C/50% HR)	env. 2 mm/24h
Dureté**	env. 15 ± 5 Shore A
Densité**	env. 0,95 g/ml
Déformation maximale	25 %
Tension maximale (ISO 37)**	env. 1,45 N/mm ²
Module d'élasticité à 100% (ISO 37)**	env. 0.23 N/mm ²
Allongement à la rupture (ISO 37)**	>800 %
Résistance aux températures**	-60°C à +120°C
Température d'application	5°C à 35°C

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports.

** L'information concerne le produit complètement durci.

Description du produit

Mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de silicones.

Caractéristiques

- ❖ Très malléable
- ❖ Résistante aux rayons UV
- ❖ Insensible aux moisissures
- ❖ Elasticité permanente après polymérisation
- ❖ Très bonne adhérence aux supports sanitaires
- ❖ Odeur de vinaigre typique

Applications

- ❖ Joints de raccordement entre paroi et baignoire ou bac de douche.
- ❖ Pour étancher les joints dans les pièces sanitaires et autres pièces humides, p. ex. entre douches, baignoires et murs (carrelés), entre murs et lavabos, entre sols et toilettes.
- ❖ Applications sanitaires.

Conditionnement

Couleur : blanc (référence 109774), transparent (référence 109775)

Emballage : cartouche 310 ml

Durée de stockage

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports

Types : toutes les surfaces de construction usuelles, pas de PVC, ne convient pas pour le béton

Condition : indéformable, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Prétraitement : Appliquer un primaire sur supports poreux. Aucun primaire n'est nécessaire pour les surfaces non poreuses. Il n'y a pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon®) et surfaces bitumineuses.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Dimensions des joints

Largeur minimale pour jointoyage: 5 mm

Largeur maximale pour jointoyage: 30 mm

Profondeur minimale pour jointoyage: 5 mm

Recommandation pour rejointoyage: largeur du joint = 2x profondeur du joint.

Mode d'emploi

Méthode d'application : Avec un pistolet manuel ou pneumatique.

Finition : Avec une solution savonneuse avant la pelliculation.

Réparation : Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité. Dangereux.

Respecter les précautions d'emploi.

Remarques

Le caractère acide du produit peut attaquer certains métaux (p. ex. le cuivre, le plomb).

Ne pas utiliser sur des pierres naturelles telles que le marbre, le granite, etc. (formation de taches).

Il convient d'éviter tout contact direct avec l'étanchéité secondaire du double vitrage (isolant) et le film PVB du verre de sécurité.

Une absence totale d'UV peut entraîner une modification de la teinte.

Dans un environnement acide ou une salle sombre, un mastic blanc peut légèrement jaunir. Ceci s'améliorera sous l'influence de la lumière du soleil.

Si la finition s'effectue à l'aide d'un produit de lissage ou d'une solution savonneuse, veiller à ce que les supports ne soient pas en contact avec cette solution. Faute de quoi, le silicone n'adhérera plus à ce support. Raison pour laquelle nous recommandons de seulement plonger le matériel de lissage dans cette solution.

Il convient à tout prix d'éviter l'utilisation du produit de lissage en plein soleil. En effet, dans ces conditions, le séchage du produit de lissage s'effectue très vite.

Ne pas utiliser sur du polycarbonate.

Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau

Lors de l'utilisation de différents mastics d'étanchéité réactifs, le premier mastic doit être complètement durci avant l'application du suivant.

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

NOTE :

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Groupe Socoda se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

GROUPE SOCODA

31-33 rue de MOGADOR – 75311 PARIS CEDEX 09

Tel : 01 44 83 67 80 – mdd@socoda.com